

DUNAFOAM 1K

Leírás:

A DUNAFOAM 1K egykomponensű tűzgátló purhab.

Alkalmazás:

- beltéri felhasználásra
- építési hézagok, nyílászárók beépítési hézagainak gyors kitöltésére.
- limitált méretű max. 400 x 100 mm-es nyílásokban lévő egyedi kábel, vagy vékonyfalú fémcső tűzgátló lezárására.



1. táblázat: technikai adatok

Kiszerelése	aerosolos folyékony hab, világosszürke
Felhasználhatóság	+5 °C felett
Tűzvédelmi osztály	C
Sűrűség	1,12 ± 0,07 g/cm ³
Lobbanáspont	nehezen éghető
Kiadósság	750 ml-ből 25 l
Vágható száradás	2 - 3 óra
Végleges száradási idő	24 óra után
A megszilárdult hab tulajdonságai	
Hőállóság	-40 - 90 °C között
Oldhatóság	vízben nem oldható
Vegyszerállóság	folyó vízzel és bevonó oldatokkal szemben ellenálló

FELHASZNÁLÁSI MÓD:

Felület előkészítése:

A nyílás belső felületeit olajos, zsíros szennyeződésektől mentes és száraz legyen; mindkét termék jól tapad különböző építési anyagokon (pl. ásványgyapot, kő, beton).

Alkalmazás:



A megtisztított nyílás felületeit megnedvesítjük, a flakont erőteljesen felrázzuk, rátekerjük a szórófejet, vagy beszereljük a kinyomópisztolyba, és a flakont fejjel lefelé fordítva egyenletesen kinyomjuk a habot a kitöltendő térfogatba a címkén található használati előírások betartásával.

Feldolgozási körülmények:

Javasolt környezeti hőmérséklet +5 - 40 °C között, relatív légnedvesség max. 80%
+5 °C alatt tilos a feldolgozás!

Kiegészítő információk:

A termék feldolgozásával kapcsolatos további részletes információkért forduljon a Mercor Dunamenti Zrt-hez.



Tárolhatóság:

Egyedi gyári csomagolásban a gyártástól számított 9 hónapig, a felhasználhatóság ideje a flakon alján található.

Kiszerezés:

Dunafoam 1K 750 ml-es flakon kombi kiszóró fejjel.

Engedélyek:

NMÉ-28230037 001

FIRES JR-052-12

FIRES- CR-121-12

2. táblázat: tűzvédelmi adatok

Sorszám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (TH; perc)	
						Fal	Födém
1	Dilatációs hézag	Vasbeton 200	20	100	-		EI90
2	Dilatációs hézag	Ytong 150	20	150	-	EI120	EI120
3	Dilatációs hézag	Ytong 150	50	150	-	EI120	EI120
4	Dilatációs hézag	Vasbeton 200	50	200	-	EI120	EI120